



## SEAJET 031 SAMURAI

SEAJET 031 SAMURAI é uma tinta antivegetativa auto-polimento para todos os tipos de embarcações de recreio.

Características:

-A velocidade até o máximo de 40 nós.

### DADOS TÉCNICA

**Tipo** Isento de estanho, antivegetativo de auto polimento.

**Uso recomendado** Antifouling para iates e barcos a motor.

**Preparações de superfícies** Lavagem de alta pressão ( $\pm$  200 bar) para limpar a superfície.

Antifouling existentes em bom estado: verificar a tabela de SEAJET compatibilidade antivegetativos. Se compatível, pedir informações directamente. Se o antivegetativo estiver envelhecido, não é compatível ou desconhecido, aplique uma camada de barreira de SEAJET 015.

Existente antivegetativo em mau estado: remover o antivegetativo. Antifouling só deve ser lixado molhado ou quimicamente. Nunca queime ou decape a seco com areia. Certifique-se se a superfície está seca e livre de contaminação, tais como sal, gordura ou óleo. Desengordurar se necessário. Aplicar duas demãos.

Aplique uma demão adicional em arestas, linha de água, lemes e equipamentos de popa.

Nova aplicação: GRP / Aço: primeiro lixar com P100 papel abrasivo, remover toda a poeira e aplicar SEAJET 015 ou SEAJET 117.

Madeira: primeiro lixar P100 papel abrasivo, remover toda a poeira e aplicar SEAJET 015.

Alumínio: NÃO USE SEAJET 031 SAMURAI em superfícies de alumínio.

**Dados Físicos** Cor: Shark Grey, azul, verde, vermelho, preto

Ponto de Inflamação: 35°C

Sólidos por Volume%: 46  $\pm$  2

SOV (Teórico): 498 g/l.

### Dados aplicação

Solvente: SEAJET THINNER A

Método de aplicação: Trincha, rolo\*, pulverização Airless (Uso profissional somente)

Temperatura mínimo: 0 °C

Humidade máxima: 85% R.H.

**Detalhes do Pulverização** Tip No.: Graco 619, 721

Pressão total de pintura na saída: 12.0 - 15.0 MPa

Diluição: 0 - 5% (por volume)

**Espessura típica de filme e rendimento teórico** Espessura típica Mín. Máx.  
de filme, húmido: 109 272  $\mu$ m  
de filme, seco: 50 125  $\mu$ m  
Rendimento teórico: 9,2 3,7 m<sup>2</sup>/l

**Demãos anteriores preferíveis** SEAJET 015 UNDERWATER PRIMER.  
Se aplicar directamente sobre SEAJET 117, aplicar no prazo de 48 horas.

**Demãos seguintes preferíveis** --

**Embalagem** Produto de um componente

**Notas** \*A espessura da demão e consumo dependem do método de aplicação.

No caso de aplicação a trincha, são necessárias mais demãos para obter a espessura da demão especificada.

Após imersão, SEAJET 031 SAMURAI pode alterar ligeiramente a sua cor.


**Folhas técnicas dos produtos**

Temperatura	Tempo do secagem (em DFT 50 µ)	Tempo de repintura (em DFT 50 µ)	Induction time	Vida útil	Secagem mín. antes de meter água à doca	Observações
-5 °C	-	-	-	-	-	-
0 °C	-	-	-	-	-	-
5 °C	Superfície seca:3 horas Secagem total 12 horas	Mínimum: 12 horas Máx. com se: Nenhum	-	-	24 horas	-
10 °C	Superfície seca:2 horas Secagem total 7 horas	Mínimum: 7 horas Máx. com se: Nenhum	-	-	16 horas	-
20 °C	Superfície seca:1 hora Secagem total 5 horas	Mínimum: 5 horas Máx. com se: Nenhum	-	-	12 horas	-
30 °C	Superfície seca:30 min Secagem total 4 horas	Mínimum: 4 horas Máx. com se: Nenhum	-	-	10 horas	-

Observação: os tempos de secagem e os intervalos de repintura aumentam à medida que aumenta a espessura da demão. Antes da aplicação da demão seguinte, deverá verificar-se se a demão anterior está bem seca.

<b>Informações de segurança:</b>	Caso se pretenda Dados sobre segurança, poderá obter-se uma Folha de Segurança na Chugoku Paint B.V.
----------------------------------	--

O parecer em matéria de Protecção Pessoal consta da Folha de Segurança, a qual pode ser obtida a pedido. As normas de segurança mínimas para trabalhar com esta tinta são mencionadas a seguir:

- Tenha em atenção as recomendações de segurança na embalagem.
- Providencie suficiente ventilação.
- Evite o contacto com a pele e a inalação da vaporização.
- Após o contacto com a pele, lavar abundantemente com água tépida e sabão ou outro produto de limpeza adequado. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar durante 10 a 15 minutos e, de seguida, consultar um médico.
- Uma vez que o produto contém elementos inflamáveis, mantenha afastado de faíscas ou chamas.

Não se pode fumar.

<b>Definições:</b>	<b>Tolerâncias:</b>	Os dados fornecidos nesta Folha Técnica estão sujeitos a variações da produção.
	<b>Rendimento teórico:</b>	O consumo (teórico) pode variar devido a diferentes condições de aplicação, influências climátericas, a complexidade geométrica das estruturas, etc.
	<b>Sólidos por Volume:</b>	Os teores de substância sólidas que constam desta Folha Técnica são determinados de acordo com o nosso Método Standard Chugoku, em conformidade com o Método ASTM D2697.
	<b>Tempo de repintura:</b>	Os intervalos indicados baseiam-se nas condições referidas nesta Folha Técnica.
	<b>Secagem total:</b>	O período necessário antes de se poder passar sobre o produto sem danificá-lo. O período antes de ser possível uma carga mecânica é superior.
	<b>S.O.V.</b>	Quantidade teórica de substâncias orgânicas voláteis em g/l.

**Declaração de desresponsabilização**

Os dados, especificações, instruções e recomendações fornecidos nesta ficha informativa representam resultados de testes ou a experiência obtida em circunstâncias controladas ou especialmente definidas. A sua exactidão, plenitude ou adequação em condições reais ou em qualquer utilização pretendida não estão garantidas e vem ser determinadas pelo utilizador. A informação sobre o produto está sujeita a alteração sem aviso prévio e perde automaticamente a validade no prazo de dois anos a contar da sua emissão. Todas as relações jurídicas da Chugoku Paints B.V. serão reguladas pelas últimas Condições Uniformes de Venda e Entrega [Uniform Terms of Sale and Delivery] da Chugoku Paints B.V. arquivadas no Tribunal de Comarca de Roterdão e serão disponibilizadas gratuitamente, mediante solicitação. A Chugoku Paints B.V. rejeita explicitamente a aplicabilidade de quaisquer cláusulas contratuais gerais que os seus parceiros contratuais eventualmente utilizem.

Jurisdição exclusiva: tribunal competente de Roterdão. O Inspector compromete-se a prestar a melhor assistência possível, de acordo com a sua capacidade, durante a aplicação dos produtos fornecidos pela Chugoku, apenas prestando pareceres relacionados com a aplicação no local. O Inspector compromete-se a levar a cabo o projecto de forma conscientiosa, mas a Chugoku e/ou o Inspector não aceitarão qualquer tipo de responsabilidade, directa ou indirecta, se o projecto não apresentar os resultados esperados. Em todas as circunstâncias, o Comprador será o responsável pela execução do projecto. Qualquer parecer e/ou assistência prestada pelo Inspector estará sujeita a essa responsabilidade (final) do comprador, e ainda às Uniform Terms of Sale and Delivery da Chugoku Paints B.V. Mesmo que ocorram danos e atrasos causados por falhas ou negligência por parte da Chugoku e/ou do Inspector, tal não se traduzirá em qualquer responsabilidade da Chugoku ou do Inspector. É expressamente excluída a responsabilidade por danos consequenciais da Chugoku ou do Inspector.

Alguns produtos foram especificamente alterados para se adaptarem a requisitos comunitários específicos relativos à legislação comunitária, nacional ou local e no que se refere a requisitos específicos comunitários em matéria de utilização. Consequentemente, algumas propriedades físicas constantes de folhas técnicas podem diferir das indicadas nas folhas técnicas japonesas originais.