



## SEAJET 037 COASTAL

SEAJET 037 COASTAL é um revestimento Antifouling duro, indicado para todo o tipo de barcos de recreio.

As vantagens são:

- Adequado para todos os tipos de iates incluindo barcos a motor rápidos.
- Concebido com características ecológicas, cumpre todos os requisitos ambientais.
- Bom desempenho tanto em unidades de navegação fluvial, ribeiros e albufelras, como em faixas custeiras.
- Adequado para ancoradouros secos.

### DADOS TÉCNICA

<b>Tipo</b>	Tinta antivegetativa de características específicas, com base em resina sintética.
<b>Uso recomendado</b>	Antifouling para iates e barcos a motor. Compatível com a maior parte dos Antifouling existentes. Antes de o aplicar sobre o Antifouling existente, consulte a nossa Tabela de compatibilidade do Antifouling.

<b>Preparações de superfícies</b>	<p>Sobre o Antifouling existente: Lavar a alta pressão com água (<math>\pm 200</math> bars) a fim de remover a vegetação e o salitra. Se a camada do Antifouling existente se encontrar em mau estado, deverá ser totalmente removida. No caso de se apresentar em bom estado de conservação deverá seguir as instruções da nossa Tabela de compatibilidade do Antifouling. Certifique-se de que a superfície está seca e isenta de contaminações, tais como sais, nafta ou óleos. Se necessário desengordurar. Aplicar duas demãos. Aplicar uma demão extra nas arestas principais e locais de difícil acesso, no leme, linha de água, ré, etc. No caso de ser necessário remover o Antifouling existente deverá utilizar lixa húmida ou descascado quimicamente. Nunca deve utilizar lixa seca ou queimar o Antifouling existente.</p> <p>Fibra de vidro/Aço: Aplicar primeiro primários Seajet 015 ou Seajet 117.</p> <p>Madeira: Aplicar primeiro Seajet 015.</p> <p>Alumínio: NÃO UTILIZAR SEAJET 037 COASTAL em superfícies de alumínio. Mexer bem antes de utilizar.</p>
-----------------------------------	---

<b>Dados Físicos</b>	<p>Cor: Vermelho, Azul marinha, Preto.</p> <p>Ponto de Inflamação: 39°C</p> <p>Sólidos por Volume%: 54 <math>\pm 2</math></p> <p>SOV (Teórico): 455 g/l.</p>
----------------------	--

<b>Dados aplicação</b>	<p>Solvente: SEAJET THINNER A</p> <p>Método de aplicação: Trincha, rolo*, pulverização Airless (Uso profissional somente)</p> <p>Temperatura mínimo: 0 °C</p> <p>Humidade máxima: 85% R.H.</p>
------------------------	--

<b>Detalhes do Pulverização</b>	<p>Tip No.: Graco 619, 721</p> <p>Pressão total de pintura na saída: 11.7 - 14.7 MPa</p> <p>Diluição: 0 - 5% (por volume)</p>
---------------------------------	---

<b>Espessura típica de filme e rendimento teórico</b>	<p>Espessura típica de filme, húmido: 93 <math>\mu\text{m}</math></p> <p>de filme, seco: 50 <math>\mu\text{m}</math></p> <p>Rendimento teórico: 10,8 <math>\text{m}^2/\text{l}</math></p>
---	---

<b>Demãos anteriores preferíveis</b>	SEAJET 015 UNDERWATER PRIMER. Se aplicar directamente sobre SEAJET 117, aplicar no prazo de 48 horas.
--------------------------------------	--

<b>Demãos seguintes preferíveis</b>	--
-------------------------------------	----

<b>Embalagem</b>	Produto de um componente
------------------	--------------------------

<b>Notas</b>	<p>*A espessura da demão e consumo dependem do método de aplicação.</p> <p>No caso de aplicação a trincha, são necessárias mais demãos para obter a espessura da demão especificada.</p> <p>Após imersão, SEAJET 037 COASTAL pode alterar ligeiramente a sua cor.</p>
--------------	---


**Folhas técnicas dos produtos**

Temperatura	Tempo do secagem (em DFT 50 µ)	Tempo de repintura (em DFT 50 µ)	Induction time	Vida útil	Secagem mín. antes de meter água à doca	Observações
-5 °C	-	-	-	-	-	-
0 °C	-	-	-	-	-	-
5 °C	Superfície seca:45 min Secagem total 6 horas	Mínimum: 15 horas Máx. com se: Nenhum	-	-	16 horas	-
10 °C	Superfície seca:30 min Secagem total 4,5 horas	Mínimum: 9 horas Máx. com se: Nenhum	-	-	10 horas	-
20 °C	Superfície seca:20 min Secagem total 3 horas	Mínimum: 5 horas Máx. com se: Nenhum	-	-	6 horas	-
30 °C	Superfície seca:15 min Secagem total 2 horas	Mínimum: 4 horas Máx. com se: Nenhum	-	-	5 horas	-

Observação: os tempos de secagem e os intervalos de repintura aumentam à medida que aumenta a espessura da demão. Antes da aplicação da demão seguinte, deverá verificar-se se a demão anterior está bem seca.

<b>Informações de segurança:</b>	Caso se pretenda Dados sobre segurança, poderá obter-se uma Folha de Segurança na Chugoku Paint B.V.
----------------------------------	--

O parecer em matéria de Protecção Pessoal consta da Folha de Segurança, a qual pode ser obtida a pedido. As normas de segurança mínimas para trabalhar com esta tinta são mencionadas a seguir:

- Tenha em atenção as recomendações de segurança na embalagem.
- Providencie suficiente ventilação.
- Evite o contacto com a pele e a inalação da vaporização.
- Após o contacto com a pele, lavar abundantemente com água tépida e sabão ou outro produto de limpeza adequado. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar durante 10 a 15 minutos e, de seguida, consultar um médico.
- Uma vez que o produto contém elementos inflamáveis, mantenha afastado de faíscas ou chamas.

Não se pode fumar.

<b>Definições:</b>	<b>Tolerâncias:</b>	Os dados fornecidos nesta Folha Técnica estão sujeitos a variações da produção.
	<b>Rendimento teórico:</b>	O consumo (teórico) pode variar devido a diferentes condições de aplicação, influências climátericas, a complexidade geométrica das estruturas, etc.
	<b>Sólidos por Volume:</b>	Os teores de substância sólidas que constam desta Folha Técnica são determinados de acordo com o nosso Método Standard Chugoku, em conformidade com o Método ASTM D2697.
	<b>Tempo de repintura:</b>	Os intervalos indicados baseiam-se nas condições referidas nesta Folha Técnica.
	<b>Secagem total:</b>	O período necessário antes de se poder passar sobre o produto sem danificá-lo. O período antes de ser possível uma carga mecânica é superior.
	<b>S.O.V.</b>	Quantidade teórica de substâncias orgânicas voláteis em g/l.

**Declaração de desresponsabilização**  
 Os dados, especificações, instruções e recomendações fornecidos nesta ficha informativa representam resultados de testes ou a experiência obtida em circunstâncias controladas ou especialmente definidas. A sua exactidão, plenitude ou adequação em condições reais ou em qualquer utilização pretendida não estão garantidas e vem ser determinadas pelo utilizador. A informação sobre o produto está sujeita a alteração sem aviso prévio e perde automaticamente a validade no prazo de dois anos a contar da sua emissão. Todas as relações jurídicas da Chugoku Paints B.V. serão reguladas pelas últimas Condições Uniformes de Venda e Entrega [Uniform Terms of Sale and Delivery] da Chugoku Paints B.V. arquivadas no Tribunal de Comarca de Roterdão e serão disponibilizadas gratuitamente, mediante solicitação. A Chugoku Paints B.V. rejeita explicitamente a aplicabilidade de quaisquer cláusulas contratuais gerais que os seus parceiros contratuais eventualmente utilizem.

Jurisdição exclusiva: tribunal competente de Roterdão. O Inspector compromete-se a prestar a melhor assistência possível, de acordo com a sua capacidade, durante a aplicação dos produtos fornecidos pela Chugoku, apenas prestando pareceres relacionados com a aplicação no local. O Inspector compromete-se a levar a cabo o projecto de forma conscientiosa, mas a Chugoku e/ou o Inspector não aceitarão qualquer tipo de responsabilidade, directa ou indireta, se o projecto não apresentar os resultados esperados. Em todas as circunstâncias, o Comprador será o responsável pela execução do projecto. Qualquer parecer e/ou assistência prestada pelo Inspector estará sujeita a essa responsabilidade (final) do comprador, e ainda às Uniform Terms of Sale and Delivery da Chugoku Paints B.V. Mesmo que ocorram danos e atrasos causados por falhas ou negligência por parte da Chugoku e/ou do Inspector, tal não se traduzirá em qualquer responsabilidade da Chugoku ou do Inspector. É expressamente excluída a responsabilidade por danos consequenciais da Chugoku ou do Inspector.

Alguns produtos foram especificamente alterados para se adaptarem a requisitos comunitários específicos relativos à legislação comunitária, nacional ou local e no que se refere a requisitos específicos comunitários em matéria de utilização. Consequentemente, algumas propriedades físicas constantes de folhas técnicas podem diferir das indicadas nas folhas técnicas japonesas originais.