

SEAJET 038 TAISHO

SEAJET 038 TAISHO est une peinture antalisssure (antifouling) basée sur une résine de formulation unique. Son excellente prévention antalisssure résulte de l'action d'un polymère hydrolysant qui assure une efficacité maximale de la diffusion dans le temps des ingrédients actifs contenus dans la matrice.

Caractéristiques :

- Peut être utilisé sur tout type de coque y compris aluminium (exempt d'oxyde cuivreux)
- Convient pour des vitesses jusqu'à 40 nœuds

DONNEES TECHNIQUES

Type	Antifouling auto polissant sans cuivre		
Destination	Tout type de navire de plaisance		
Preparation de surface	Sur antifouling existant: Nettoyage au jet haute pression (env. 200 bars) jusqu'à élimination de toute salissure et résidus salins. Eliminer les zones où l'ancien antifouling est en mauvais état. Pour l'application sur un ancien antifouling en bon état, vérifier d'abord le tableau de compatibilité dans le site ou les brochures Seajet. Assurez-vous que la surface est exempte de contamination type huile, graisse, sel, etc... Dégraissez si nécessaire. Appliquer 2 couches et une troisième à la flottaison et sur les appendices. Les antifoulings doivent être uniquement poncés à l'eau ou décapés chimiquement. Ne jamais utiliser de décapeur thermique ou ponçage à sec. Sur surface neuves (exemples d'anciennes couches d'antifouling) Acier ou polyester: Dépolir au grain 120, éliminer la poussière puis appliquer le primaire Seajet 015 ou Seajet 117. Bois: Poncer au grain 10, éliminer la poussière puis appliquer le primaire Seajet 015 . Aluminium: Dépolir au grain 120, éliminer la poussière puis appliquer une couche de primaire d'accrochage Seajet 017 puis 2 couches de Seajet 117.		
Données physiques	Couleur: Blanc, Bleu Azur, Bleu Marine, Noir , rouge vif, Gris clair, Gris foncé. Point éclair: 29°C Extraits secs %: 40 ±2 VOC(Théorique): 515 g/l.		
Application	Diluant: SEAJET THINNER A Application: Brosse, rouleau*, Pistolet Airless uniquement par des professionnels Temperature Min.: 5 °C Hygrométrie maxi.: 85% R.H.		
Application au pistolet	N° de buse: Graco 619, 721 Pression peinture: 12.0 - 15.0 MPa Dilution: 0 - 5% (by volume)		
Epaisseur Film et pouvoir couvrant:	Min. Max. Epaisseur Film,hum.: 188 375 µm Epaisseur Film, sec: 75 150 µm Pouvoir couvrant: 5,3 2,7 m²/l (Théorique)		
Sous-couche recommandée	SEAJET 015 UNDERWATER PRIMER, SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER. Dans le cas d'une application sur SEAJET 117, appliquer dans un délai maxi. de 48h.		
Couche suivante recommandée	--		
Conditionnement	Produit mono-composant		
Notes	*L'épaisseur des couches et le taux de recouvrement dépendent de la méthode d'application. Pour les applications au pinceau, il sera peut être nécessaire d'appliquer des couches supplémentaires pour obtenir l'épaisseur de peinture spécifiée. A l'immersion, SEAJET 038 TAISHO montrera un léger changement de teinte.		


Données de recouvrement

Température	Temps de séchage (pour film sec) 100 µ	Intervalles entre les couches (pour film sec 100 µ)	Le temps d'induction	Vie en pot	Sec pour mise à l'eau	Remarques
-5 °C	-	-	-	-	-	-
0 °C	-	-	-	-	-	-
5 °C	Temps de séchage:3 hrs Délai sur-couchage 6 hrs	Minimum: 8 hrs Max.sur elle-même: Néant	-	-	16 hrs	-
10 °C	Temps de séchage:2 hrs Délai sur-couchage 5 hrs	Minimum: 7 hrs Max.sur elle-même: Néant	-	-	12 hrs	-
20 °C	Temps de séchage:1 hour Délai sur-couchage 4 hrs	Minimum: 6 hrs Max.sur elle-même: Néant	-	-	10 hrs	-
30 °C	Temps de séchage:30 min Délai sur-couchage 3 hrs	Minimum: 5 hrs Max.sur elle-même: Néant	-	-	8 hrs	-

Les temps de séchage peuvent être prolongés au cas d'augmentation d'épaisseur de la couche de peinture déjà appliquée.

Avant l'application d'une autre couche il faut toujours vérifier la couche précédente.

Cette couche doit être complètement sèche.

Le délai maximal de mise à l'eau après application est de 6 mois

Informations sécurité:	Informations de sécurité : Si des informations sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement sont requises, une Fiche de Données Hygiène et Sécurité est disponible auprès de Chugoku Paints B.V., 4794SW Heijningen, NL, Tel.+31-167-526100.
-------------------------------	---

Des informations supplémentaires et des conseils sur la Protection Personnelle sont fournis sur la Fiche de Données Hygiène et Sécurité disponible sur demande. Les précautions minimales requises lors de l'utilisation de cette peinture sont les suivantes:

- Respecter les notices de sécurité affichées sur le contenant.
- Prévoir une ventilation adéquate.
- Éviter tout contact avec la peau et l'inhalation des vapeurs.
- Si le produit entre en contact avec la peau, laver soigneusement à l'eau tiède avec du savon ou un autre produit nettoyant approprié. En cas de contamination des yeux, laver à grande eau et consulter un médecin immédiatement.
- Le produit contient des éléments inflammables. Ne pas l'approcher d'étincelles ou de flammes nues. Il doit être interdit de fumer à proximité.

Definitions:	Tolerances:	Les informations numériques indiquées sur cette Fiche de Données Techniques sont soumises aux tolérances normales de fabrication.
	Pouvoir couvrant:	Le pouvoir couvrant peut varier en fonction des conditions d'application, la complexité géométrique de la structure, les conditions météorologiques, etc.
	Extraits secs:	Le pourcentage d'extraits secs indiqué dans cette Fiche de Données Techniques est le pourcentage de couche sèche à partir d'une couche mouillée donnée dans les conditions et au taux de recouvrement spécifiés par la méthode standard Chugoku correspondant à la méthode ASTM D2697.
	Délai de recouvrement:	Les intervalles indiqués prétendent que la préparation est conforme aux bonnes pratiques de peinture.
	Temps de séchage dur:	La durée requise pour permettre de marcher sur le produit sans occasionner de dommages. Le temps requis pour obtenir une résistance mécanique totale est plus long.
	VOC (Volatiles):	Quantité théorique de composant organique volatil en g/l.

Limite de responsabilité:	Les données, spécifications, instructions et recommandations indiquées dans cette feuille de données sont les résultats de tests ou d'expériences réalisées dans des conditions contrôlées ou spécialement définies. Leur précision, totalité ou conformité dans les conditions effectives de toute utilisation prévue, ne sont pas garanties et doivent être déterminées par l'utilisateur. Les données du produit peuvent être modifiées sans préavis et automatiquement invalidées deux ans après leur publication. Toutes procédures légales concernant Chugoku Paints B.V. seront soumises aux dispositions des 'Uniform Terms of Sale and Delivery', (Conditions uniformes de vente et de fourniture) de Chugoku Paints B.V. telles qu'elles ont été déposées sous leur dernière forme auprès de la District Court (Tribunal d'instance) de Rotterdam et qui seront mises à disposition sans frais sur simple demande. Chugoku Paints B.V. rejette expressément l'applicabilité de toutes Conditions Générales que ses parties contractuelles pourraient invoquer. Juridiction exclusive: Tribunal compétent de Rotterdam. L'inspecteur s'engage dans la mesure de ses compétences, à apporter son assistance pour l'application des produits fournis par Chugoku Paints B.V. uniquement en apportant ses conseils en ce qui concerne l'application sur site. L'inspecteur s'engage à réaliser le projet de manière consciente, mais Chugoku et/ou l'inspecteur n'accepteront aucune responsabilité, directe ou indirecte, si les résultats du projet ne sont pas ceux attendus. Quelles que soient les circonstances, la responsabilité de l'exécution du projet reste celle de l'ACHETEUR. Tous conseils et/ou assistance de l'inspecteur seront fournis sous la responsabilité (ultime) de l'acheteur, et de plus soumis aux 'Uniform Terms of Sale and Delivery', de Chugoku Paints B.V. Même en cas de dommages ou de délais causés par une erreur ou négligence de la part de Chugoku et/ou l'inspecteur, celle-ci n'entrainera aucune responsabilité quelle qu'elle soit de Chugoku ou de l'inspecteur. Toute responsabilité de Chugoku ou de l'inspecteur en cas de dommages indirects est explicitement exclue.
	Certains produits ont été spécialement modifiés afin de s'adapter aux exigences spécifiques européennes en fonctions des règlements et lois locales, nationales ou des directives européennes. Il en résulte que certaines données des fiches techniques européennes peuvent différer de celles contenues dans la fiche technique originale japonaise.