



SEAJET 038 TAISHO

SEAJET 038 TAISHO, é uma tinta antivegetativa isenta de cobre de auto polimento baseado em uma resina única. Excelente efeito anti-incrustação é derivado do polímero hidrólise altamente activa que assegura o máximo de eficácia e lixiviação de ingvermelhointes activos.

Características:

- Pode ser usado em todos os substratos, incluindo alumínio.
- A velocidade máxima de 40 nós.

DADOS TÉCNICA

Tipo	Antivegetativo de autopulimento isento de cobre.
Uso recomendado	Tinta antivegetativa para iates e barcos de recreio

Preparações de superfícies	<p>Pintura sobre antivegetativo existente: lavagem a alta pressão com água doce (± 200 bar) para remover qualquer incrustação e sais.</p> <p>Antivegetativos existente em mau estado. Para antivegetativos existentes em bom estado, verificar a tabela de compatibilidade do SEAJET antifouling antes de aplicar.</p> <p>Certifique-se a superfície está seca e livre de contaminação, tais como sal, gordura ou óleo.</p> <p>Desengordurar se necessário. Aplicar duas demãos. Aplique uma demão adicional nas arestas, linha de água, lemes e equipamentos de popa. Antivegetativo só deve ser lixado por via umida. Nunca queime ou faça decapagem a seco de antivegetativos velhos.</p> <p>GRP / Aço: Primeiro, aplique SEAJET 015 ou SEAJET 117.</p> <p>Madeira: Primeiro, aplique SEAJET 015 UNDERWATER PRIMER.</p> <p>Alumínio: Aplicar SEAJET 017 seguido primeiro de SEAJET 015 ou SEAJET 117.</p>
-----------------------------------	---

Dados Físicos	Cor: Branco, Mid azul, Azul marinho, Bright vermelho, Preto, Cinzento escuro, Cinzento claro.
	Ponto de Inflamação: 29°C
	Sólidos por Volume%: 40 ± 2
	SOV (Teórico): 515 g/l.

Dados aplicação	Solvente: SEAJET THINNER A
	Método de aplicação: Trincha, Rollo*, pulverização Airless (exclusivamente para uso profissional)
	Temperatura mínimo: 0 °C
	Humidade máxima: 85% R.H.

Detalhes do Pulverização	Tip No.: Graco 619, 721
	Pressão total de pintura na saída: 12.0 - 15.0 MPa
	Diluição: 0 - 5% (by volume)

Espessura típica de filme e rendimento teórico	Espessura típica de filme, húmido: 188 μm	Mín. 75 μm	Máx. 150 μm
	de filme, seco: 5,3 m^2/l	2,7 m^2/l	
	Rendimento teórico: 5,3 m^2/l	2,7 m^2/l	

Demãos anteriores preferíveis	SEAJET 015 UNDERWATER PRIMER, SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER.
	Se aplicar directamente sobre SEAJET 117, aplicar no prazo de 48 horas.

Demãos seguintes preferíveis	--
-------------------------------------	----

Embalagem	Produto de um componente
------------------	--------------------------

Notas	<p>*A espessura da demão e consumo dependem do método de aplicação.</p> <p>No caso de aplicação a trincha, são necessárias mais demãos para obter a espessura da demão especificada.</p> <p>Após imersão, SEAJET 038 TAISHO pode alterar ligeiramente a sua cor.</p>
--------------	--


Folhas técnicas dos produtos

Temperatura	Tempo do secagem (em DFT 100 µ)	Tempo de repintura (em DFT 100 µ)	Induction time	Vida útil	Secagem mín. antes de meter água à doca	Observações
-5 °C	-	-	-	-	-	-
0 °C	-	-	-	-	-	-
5 °C	Superfície seca:3 horas Secagem total 6 horas	Mínimum: 8 horas Máx. com se: Nenhum	-	-	16 horas	-
10 °C	Superfície seca:2 horas Secagem total 5 horas	Mínimum: 7 horas Máx. com se: Nenhum	-	-	12 horas	-
20 °C	Superfície seca:1 hora Secagem total 4 horas	Mínimum: 6 horas Máx. com se: Nenhum	-	-	10 horas	-
30 °C	Superfície seca:30 min Secagem total 3 horas	Mínimum: 5 horas Máx. com se: Nenhum	-	-	8 horas	-

Observação: os tempos de secagem e os intervalos de repintura aumentam à medida que aumenta a espessura da demão. Antes da aplicação da demão seguinte, deverá verificar-se se a demão anterior está bem seca.

Informações de segurança:	Caso se pretenda Dados sobre segurança, poderá obter-se uma Folha de Segurança na Chugoku Paint B.V.
----------------------------------	--

O parecer em matéria de Protecção Pessoal consta da Folha de Segurança, a qual pode ser obtida a pedido. As normas de segurança mínimas para trabalhar com esta tinta são mencionadas a seguir:

- Tenha em atenção as recomendações de segurança na embalagem.
- Providencie suficiente ventilação.
- Evite o contacto com a pele e a inalação da vaporização.
- Após o contacto com a pele, lavar abundantemente com água tépida e sabão ou outro produto de limpeza adequado. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar durante 10 a 15 minutos e, de seguida, consultar um médico.
- Uma vez que o produto contém elementos inflamáveis, mantenha afastado de faíscas ou chamas.

Não se pode fumar.

Definições:	Tolerâncias:	Os dados fornecidos nesta Folha Técnica estão sujeitos a variações da produção.
	Rendimento teórico:	O consumo (teórico) pode variar devido a diferentes condições de aplicação, influências climátericas, a complexidade geométrica das estruturas, etc.
	Sólidos por Volume:	Os teores de substância sólidas que constam desta Folha Técnica são determinados de acordo com o nosso Método Standard Chugoku, em conformidade com o Método ASTM D2697.
	Tempo de repintura:	Os intervalos indicados baseiam-se nas condições referidas nesta Folha Técnica.
	Secagem total:	O período necessário antes de se poder passar sobre o produto sem danificá-lo. O período antes de ser possível uma carga mecânica é superior.
	S.O.V.	Quantidade teórica de substâncias orgânicas voláteis em g/l.

Declaração de desresponsabilização
 Os dados, especificações, instruções e recomendações fornecidos nesta ficha informativa representam resultados de testes ou a experiência obtida em circunstâncias controladas ou especialmente definidas. A sua exactidão, plenitude ou adequação em condições reais ou em qualquer utilização pretendida não estão garantidas e vem ser determinadas pelo utilizador. A informação sobre o produto está sujeita a alteração sem aviso prévio e perde automaticamente a validade no prazo de dois anos a contar da sua emissão. Todas as relações jurídicas da Chugoku Paints B.V. serão reguladas pelas últimas Condições Uniformes de Venda e Entrega [Uniform Terms of Sale and Delivery] da Chugoku Paints B.V. arquivadas no Tribunal de Comarca de Roterdão e serão disponibilizadas gratuitamente, mediante solicitação. A Chugoku Paints B.V. rejeita explicitamente a aplicabilidade de quaisquer cláusulas contratuais gerais que os seus parceiros contratuais eventualmente utilizem.

Jurisdição exclusiva: tribunal competente de Roterdão. O Inspector compromete-se a prestar a melhor assistência possível, de acordo com a sua capacidade, durante a aplicação dos produtos fornecidos pela Chugoku, apenas prestando pareceres relacionados com a aplicação no local. O Inspector compromete-se a levar a cabo o projecto de forma conscientiosa, mas a Chugoku e/ou o Inspector não aceitarão qualquer tipo de responsabilidade, directa ou indireta, se o projecto não apresentar os resultados esperados. Em todas as circunstâncias, o Comprador será o responsável pela execução do projecto. Qualquer parecer e/ou assistência prestada pelo Inspector estará sujeita a essa responsabilidade (final) do comprador, e ainda às Uniform Terms of Sale and Delivery da Chugoku Paints B.V. Mesmo que ocorram danos e atrasos causados por falhas ou negligência por parte da Chugoku e/ou do Inspector, tal não se traduzirá em qualquer responsabilidade da Chugoku ou do Inspector. É expressamente excluída a responsabilidade por danos consequenciais da Chugoku ou do Inspector.

Alguns produtos foram especificamente alterados para se adaptarem a requisitos comunitários específicos relativos à legislação comunitária, nacional ou local e no que se refere a requisitos específicos comunitários em matéria de utilização. Consequentemente, algumas propriedades físicas constantes de folhas técnicas podem diferir das indicadas nas folhas técnicas japonesas originais.