



SEAJET 039 PLATINUM 2-COMPONENTS

SEAJET 039 PLATINUM 2-COMPONENTS - antivegetativo de dois componentes de auto polimento oferecendo um excelente desempenho.

Com base na nova tecnologia de resina SPC do Japão é adequado para todos os ambientes em que existe incrustações e ideal para aplicação em superyachts e barcos nas áreas mais críticas, em que existe muitas incrustações.

Características:

- Melhor desempenho SPC anti-incrustantes.
- Adequado para todos os barcos até uma velocidade de 40 nós.
- Aplicar demões extras para proteção até 3 anos.

DADOS TÉCNICA

Tipo	Muito alto desempenho, antivegetativo de auto polimento sem estanho.
Uso recomendado	Antifouling para iates e barcos a motor.

Preparações de superfícies	Lavagem de alta pressão (\pm 200 bar) para limpar a superfície. Antifouling existentes em bom estado: verificar a tabela de SEAJET compatibilidade antivegetativos. Se compatível, pedir informações directamente. Se o antivegetativo estiver envelhecido, não é compatível ou desconhecido, aplique uma camada de barreira de SEAJET 015. Existente antivegetativo em mau estado: remover o antivegetativo. Antifouling só deve ser lixado molhado ou quimicamente. Nunca queime ou decape a seco com areia. Certifique-se se a superfície está seca e livre de contaminação, tais como sal, gordura ou óleo. Desengordurar se necessário. Aplicar duas demões. Aplique uma demão adicional em arestas, linha de água, lemes e equipamentos de popa. Nova aplicação: GRP / Aço: primeiro lixar com P100 papel abrasivo, remover toda a poeira e aplicar SEAJET 015 ou SEAJET 117. Madeira: primeiro lixar P100 papel abrasivo, remover toda a poeira e aplicar SEAJET 015. Alumínio: NÃO USE SEAJET 039 PLATINUM 2-COMPONENT em superfícies de alumínio.
-----------------------------------	--

Dados Físicos (Mix)	Cor: Mid azul, azul marinho, vermelho, preto Ponto de Inflamação: 27°C Sólidos por Volume%: 48 \pm 2 SOV (Teórico): 565 g/l.
----------------------------	---

Dados aplicação	Relação de mistura: Comp.A: 88 Comp.B: 12 (por volume) Solvante: SEAJET THINNER A Método de aplicação: Trincha, rolo*, pulverização Airless (Uso profissional somente - in combination with pre-filter) Temperatura mínimo: 5 °C Humidade máxima: 85% R.H. Adicionar Comp.B à Comp.A e misturar completamente.
------------------------	---

Detalhes do Pulverização	Tip No.: Graco 621 - 723 Pressão total de pintura na saída: 12.0 MPa Diluição: 0 - 5 % (por volume)
---------------------------------	---

Espessura típica de filme e rendimento teórico	Espessura típica de filme, húmido: 156 μ m de filme, seco: 75 μ m Rendimento teórico: 6,4 m ² /l
---	---

Demões anteriores preferíveis	SEAJET 015 UNDERWATER PRIMER. Se aplicar directamente sobre SEAJET 117, aplicar no prazo de 48 horas.
--------------------------------------	--

Demões seguintes preferíveis	--
-------------------------------------	----

Embalagem	Produto de dois componentes
------------------	-----------------------------

Notas	*A espessura da demão e consumo dependem do método de aplicação. Para o caso de aplicação à trincha, várias demões são recomendadas afim de se alcançar a espessura recomendada. É muito importante que o componente A e o componente B sejam mexidos com agitadores mecânicos, não adicionar o componente A todo de uma vez com o componente B, mas sim em proporções de 3-4. Devido há reacção química, o produto pode ficar relativamente mais espesso, mas desde que esteja dentro do período de vida útil o mesmo pode ser aplicado sem qualquer problema. Para aplicação à pistola airless, o produto tem que ser usado dentro de 4 horas após a mistura usando o pré filtro. Após imersão, SEAJET 039 PLATINUM 2-COMPONENTS pode alterar ligeiramente a sua cor.
--------------	--


Folhas técnicas dos produtos

Temperatura	Tempo do secagem (em DFT 150 µ)	Tempo de repintura (em DFT 150 µ)	Induction time	Vida útil	Secagem mín. antes de meter água à doca	Observações
-5 °C	-	-	-	-	-	-
0 °C	-	-	-	-	-	-
5 °C	Superfície seca:3 horas Secagem total 12 horas	Mínimum: 12 horas Máx. com se: Nenhum	-	36 horas	24 horas	-
10 °C	Superfície seca:2 horas Secagem total 8 horas	Mínimum: 8 horas Máx. com se: Nenhum	-	36 horas	18 horas	-
20 °C	Superfície seca:1 hora Secagem total 5 horas	Mínimum: 5 horas Máx. com se: Nenhum	-	36 horas	12 horas	-
30 °C	Superfície seca:30 min Secagem total 4 horas	Mínimum: 4 horas Máx. com se: Nenhum	-	36 horas	10 horas	-

Observação: os tempos de secagem e os intervalos de repintura aumentam à medida que aumenta a espessura da demão. Antes da aplicação da demão seguinte, deverá verificar-se se a demão anterior está bem seca.

Informações de segurança:	Caso se pretenda Dados sobre segurança, poderá obter-se uma Folha de Segurança na Chugoku Paint B.V.
----------------------------------	--

O parecer em matéria de Protecção Pessoal consta da Folha de Segurança, a qual pode ser obtida a pedido. As normas de segurança mínimas para trabalhar com esta tinta são mencionadas a seguir:

- Tenha em atenção as recomendações de segurança na embalagem.
- Providencie suficiente ventilação.
- Evite o contacto com a pele e a inalação da vaporização.
- Após o contacto com a pele, lavar abundantemente com água tépida e sabão ou outro produto de limpeza adequado. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar durante 10 a 15 minutos e, de seguida, consultar um médico.
- Uma vez que o produto contém elementos inflamáveis, mantenha afastado de faíscas ou chamas.

Não se pode fumar.

Definições:	Tolerâncias:	Os dados fornecidos nesta Folha Técnica estão sujeitos a variações da produção.
	Rendimento teórico:	O consumo (teórico) pode variar devido a diferentes condições de aplicação, influências climátericas, a complexidade geométrica das estruturas, etc.
	Sólidos por Volume:	Os teores de substância sólidas que constam desta Folha Técnica são determinados de acordo com o nosso Método Standard Chugoku, em conformidade com o Método ASTM D2697.
	Tempo de repintura:	Os intervalos indicados baseiam-se nas condições referidas nesta Folha Técnica.
	Secagem total:	O período necessário antes de se poder passar sobre o produto sem danificá-lo. O período antes de ser possível uma carga mecânica é superior.
	S.O.V.	Quantidade teórica de substâncias orgânicas voláteis em g/l.

Declaração de desresponsabilização Os dados, especificações, instruções e recomendações fornecidos nesta ficha informativa representam resultados de testes ou a experiência obtida em circunstâncias controladas ou especialmente definidas. A sua exactidão, plenitude ou adequação em condições reais ou em qualquer utilização pretendida não estão garantidas e vem ser determinadas pelo utilizador. A informação sobre o produto está sujeita a alteração sem aviso prévio e perde automaticamente a validade no prazo de dois anos a contar da sua emissão. Todas as relações jurídicas da Chugoku Paints B.V. serão reguladas pelas últimas Condições Uniformes de Venda e Entrega [Uniform Terms of Sale and Delivery] da Chugoku Paints B.V. arquivadas no Tribunal de Comarca de Roterdão e serão disponibilizadas gratuitamente, mediante solicitação. A Chugoku Paints B.V. rejeita explicitamente a aplicabilidade de quaisquer cláusulas contratuais gerais que os seus parceiros contratuais eventualmente utilizem.

Jurisdição exclusiva: tribunal competente de Roterdão. O Inspector compromete-se a prestar a melhor assistência possível, de acordo com a sua capacidade, durante a aplicação dos produtos fornecidos pela Chugoku, apenas prestando pareceres relacionados com a aplicação no local. O Inspector compromete-se a levar a cabo o projecto de forma conscientiosa, mas a Chugoku e/ou o Inspector não aceitarão qualquer tipo de responsabilidade, directa ou indireta, se o projecto não apresentar os resultados esperados. Em todas as circunstâncias, o Comprador será o responsável pela execução do projecto. Qualquer parecer e/ou assistência prestada pelo Inspector estará sujeita a essa responsabilidade (final) do comprador, e ainda às Uniform Terms of Sale and Delivery da Chugoku Paints B.V. Mesmo que ocorram danos e atrasos causados por falhas ou negligência por parte da Chugoku e/ou do Inspector, tal não se traduzirá em qualquer responsabilidade da Chugoku ou do Inspector. É expressamente excluída a responsabilidade por danos consequenciais da Chugoku ou do Inspector.

Alguns produtos foram especificamente alterados para se adaptarem a requisitos comunitários específicos relativos à legislação comunitária, nacional ou local e no que se refere a requisitos específicos comunitários em matéria de utilização. Consequentemente, algumas propriedades físicas constantes de folhas técnicas podem diferir das indicadas nas folhas técnicas japonesas originais.